

Qualität Quality Qualité:	Lanea
Konstruktion Construction Description:	5/64" Getuftete Schlinge, Garngefärbt, Solution Dyed, tuftgemustert 5/64" Tufted loop pile, yarn dyed, solution dyed, tuft patterned 5/64" Bouclé tufté, fil teint, en écheveaux, fil préteint, tufté à dessin
Zusatzeigenschaften/ Additional properties/ Autres propriétés:	
Polnutschicht Pile material Composition de la fibre: Grundmaterial Carrier material Composition du support: Rücken Backing Dossier: Maße Measure Mesurer:	100% PA 6 100% PES [M]BACK Schwerbeschichtung, Bitumen- und PVC-frei [M]BACK heavy duty backing, free of bitumen and PVCs Enduction plombante [M]BACK, sans bitume ni PVC 50 cm x 50 cm
Gesamtgewicht Total weight Poids total: Poleinsatzgewicht Pile weight Poids de velours: Polnutschichtgewicht Weight of pile material Poids du velours utile: Poldicke Pile thickness Epaisseur du velours: Gesamtdicke Total thickness Epaisseur totale: Noppenzahl Number of tufts Nombre de points:	ca. 3500 g/m ² ca. 510 g/m ² ca. 310 g/m ² ca. 3.00 mm ca. 5.20 mm ca. 2100/dm ²
Trittschallschutz Impact noise insulation Isolation acoustique: Schallabsorptionsgrad Sound absorption Absorption phonique: Wärmedurchlasswiderstand Thermal resist. Résist. Thermique: Brandverhalten Fire rating Comportement au feu: Brandklasse Fire class Classement feu:	DIN EN ISO 10140 ΔL _w = 22 dB DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 aw: 0,20 as: 0.02 0.06 0.15 0.18 0.29 0.34 DIN ISO 8302:1991 1/λ ≤ 0,15 m ² K/W DIN EN 13501-1 Bfl-s1 unverklebt oder verklebt / unglued or glued / non-collé ou collé
max. Aufladung max. static resistance Charge électrique max.: Durchgangswiderstand Vertical resistance Résistance transversale : Oberflächenwiderstand Surface resistance Résistance surfacique : Wasserechtheit Water fastness Comportement à l'eau: Farbveränderung Colour-changes Modification de la couleur: Lichtechtheit Light fastness Comportement à la lumière: Reibechtheit Rubbing fastness Comportement au frottement:	DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{DT} ≤ 10 ¹⁰ Ω DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R _{OT} ≤ 10 ¹⁰ Ω DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 5 DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 5 DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N / min.note 6 DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N / min.note 5
<div data-bbox="135 1205 430 1541" data-label="Complex-Block"> <p>21 22 Hamelner Teppichwerke GmbH & Co. KG Kuhlmannstraße 11 D - 31785 Hameln MOOREA FLIESEN EN 1307 DOP: 1062#Zk1 EN 14041:2004/AC:2006 NB: 1658 AB: 0321 Textile floor covering to be used within a building</p> </div> <div data-bbox="459 1205 754 1541" data-label="Text"> <p>Alle Nordpfeil-Artikel, die mit dem SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.</p> <p>Each Nordpfeil product which received the SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.</p> <p>Tous les produits NORDPFEIL qui sont marqués du certificat SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux critères LEED d' US Green Building Council.</p> </div> <div data-bbox="794 1205 1481 1541" data-label="Complex-Block"> <p>Prodis Nr. 62ED53A6 www.pro-dis.info</p> <p>INDOOR ADVANTAGE GOLD BUILDING MATERIALS</p> <p>EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C</p> <p>Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council</p> </div>	
<p>Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.nordpfeil.de.</p> <p>Installation recommendation: please refer to the current care and installation recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.nordpfeil.de.</p> <p>Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.nordpfeil.de.</p>	

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 31.08.2021 | Änderungsdatum: 22.06.2023